

LAND

| TIPO DE PRUEBA | UNIDADES | | | MÉTODO | | |
|---------------------------------------|------------------|---------------|-------|--------------------------|-------|------------------------|
| COMPOSICIÓN | - | 100% ACRILICO | | | | |
| ANCHO | CM | 160 ± 3% | | ASTM D751-79 | | |
| ABRASIÓN MARTINDALE | CICLOS | 16 000 | | ISO 12947-2:1998 | | |
| HIDROREPELENCIA | %(MIN) | 100 | | SPRAY TEST AATCC 22-2005 | | |
| ANTIBACTERIAL | | PASA | | ASTM E 1428-99 AATCC 147 | | |
| RESISTENCIA A HONGOS | | PASA | | ASTM G -21-96 AATCC30 | | |
| RESISTENCIA A LA LUZ | ESCALA DE GRISES | 6-7 | | UNE EN ISO 105-B02:2001 | | |
| ELONGACIÓN A LA RUPTURA | %(MIN/MAX) | PIE | 20/40 | TRAMA | 20/40 | ASTM D751-79 |
| RESISTENCIA A LA COSTURA | KG/CM | | ≥ 12 | | ≥ 10 | UNI 4818-92 PARTE 11-A |
| RESISTENCIA AL DESGARRE | KG | | ≥ 34 | | ≥ 19 | 5136 TRAPEZOIDE |
| RESISTENCIA A LA RUPTURA | KG/CM | | ≥ 18 | | ≥ 10 | ASTM D751-79 |
| SOLIDEZ DEL TINTE AL FROTE | SECO | ≥ 4-5 | | AATCC 8 1996 | | |
| | HÚMEDO | ≥ 4-5 | | | | |
| | ALCOHOL-H2O | ≥ 4-5 | | | | |
| SOLIDEZ AL AGUA DE PISCINA | GRADO | 5 | | UNE EN ISO 105-E031997 | | |
| REPELENCIA AL ACEITE | GRADO | 4 | | AATCC-118 | | |
| RESISTENCIA A LA FORMACION DE PILLING | GRADO 5-1 | 5 | | ISO 12945-2:2000 E | | |

| ACABADO | TEFLON CON TRATAMIENTO ANTIMANCHAS Y ANTIHONGOS | | |
|---------|---|-------------|--------------|
| ESPESOR | MM | 0.55 ± 0.05 | ASTM D751-79 |
| ESPESOR | GAUGES | 22 ± 2 | ASTM D751-79 |
| PESO | GR/M2 | 300 ± 10% | ASTM D751-79 |

| USOS | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | • | • |

| CUIDADOS | | | | | | |
|----------|---|--|---|--|---|---|
| | | | | | | |
| • | • | | • | | • | • |

LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS QUE DAMOS EN ESTA HOJA TÉCNICA ESTÁN BASADAS EN LAS EXPERIENCIAS Y PRUEBAS OBTENIDAS EN NUESTROS LABORATORIOS, SUGERIMOS HACER LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA OBTENER LOS RESULTADOS ADECUADOS EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL CLIENTE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA

Calle 4, #38, Col. Rústica Xalostoc, Ecatepec, Estado de México, México, C.P. 55340
www.decosimil.com.mx