

## PADUA RINO

TIPO DE PRUEBA	UNIDADES			MÉTODO
COMPOSICIÓN	VISTA	100% POLIESTER		
	SOPORTE	-		
ANCHO	CM	145 ± 3%		ASTM D751-79
ABRASIÓN MARTINDALE	CICLOS	50 000		ISO 12947-2:1998
ABRASIÓN WYZENBEEK	DOUBLE RUBS	60 000		ASTM D4157 CFFA1
FLAMABILIDAD		PASA		NFPA-260:2003
		PASA		BS EN 1021-1:2006 (CIGARETTE)
ENCOGIMIENTO AL LAVADO EN SECO	%(MAX)	2		AATCC 158
ELONGACIÓN A LA RUPTURA	%(MIN/MAX)	50/90	70/120	ASTM D751-79
RESISTENCIA A LA COSTURA	KG/CM	≥6	≥8	UNI 4818-92 PARTE 11-A
RESISTENCIA AL DESGARRE	KG	≥8	≥7	5136 TRAPEZOIDE
RESISTENCIA A LA RUPTURA	KG/CM	≥5	≥7	ASTM D751-79
SOLIDEZ DEL TINTE AL FROTE	SECO	≥3-4		AATCC 8 1996
	HÚMEDO	≥3-4		
	ALCOHOL-H2O	≥3-4		
RESISTENCIA A LA FORMACION DE PILLING	GRADO 5-1	5		ISO 12945-2:2000 E

ACABADO			
LONGITUD DE ROLLO	MT	30-65	
ESPESOR	GAUGES	0.7 ± 0.05	ASTM D751-79
PESO	GR/M2	290 ± 10%	ASTM D751-79

RAPPORT	HORIZONTAL	-
	VERTICAL	-

### USOS

 Tapicera ligera	 Exteriores	 Tapicera fija	 Fundas	 Residencial	 Contract	 Cortinas	 Hidrorepelente
X		X	X	X			

### CUIDADOS

						
X	X		X		X	X

LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS QUE DAMOS EN ESTA HOJA TÉCNICA ESTÁN BASADAS EN LAS EXPERIENCIAS Y PRUEBAS OBTENIDAS EN NUESTROS LABORATORIOS, SUGERIMOS HACER LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA OBTENER LOS RESULTADOS ADECUADOS EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL CLIENTE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA

Calle 4, #38, Col. Rústica Xalostoc, Ecatepec, Estado de México, México, C.P. 55340  
www.decosimil.com.mx