

PAPEETE

TIPO DE PRUEBA	UNIDADES			MÉTODO		
COMPOSICIÓN	-	100% ACRILICO				
ANCHO	CM	160 ± 3%		ASTM D751-79		
ABRASIÓN MARTINDALE	CICLOS	15 000		ISO 12947-2:1998		
HIDROREPELENCIA	%(MIN)	100		SPRAY TEST AATCC 22-2005		
ANTIBACTERIAL		PASA		ASTM E 1428-99 AATCC 147		
RESISTENCIA A HONGOS		PASA		ASTM G -21-96 AATCC30		
RESISTENCIA A LA LUZ	ESCALA DE GRISES	6-7		UNE EN ISO 105-B02:2001		
ELONGACIÓN A LA RUPTURA	%(MIN/MAX)	PIE	23/36	TRAMA	15/36	ASTM D751-79
RESISTENCIA A LA COSTURA	KG/CM		≥ 24		≥ 20	UNI 4818-92 PARTE 11-A
RESISTENCIA AL DESGARRE	KG		≥ 28		≥ 8	5136 TRAPEZOIDE
RESISTENCIA A LA RUPTURA	KG/CM		≥ 18		≥ 10	ASTM D751-79
SOLIDEZ DEL TINTE AL FROTE	SECO	≥ 4-5		AATCC 8 1996		
	HÚMEDO	≥ 4-5				
	ALCOHOL-H2O	≥ 4-5				
SOLIDEZ AL AGUA DE PISCINA	GRADO	5		UNE EN ISO 105-E031997		
REPELENCIA AL ACEITE	GRADO	4		AATCC-118		
RESISTENCIA A LA FORMACION DE PILLING	GRADO 5-1	4		ISO 12945-2:2000 E		

ACABADO	TEFLON CON TRATAMIENTO ANTIMANCHAS Y ANTIHONGOS		
ESPESOR	MM	0.5 ± 0.05	ASTM D751-79
ESPESOR	GAUGES	20 ± 2	ASTM D751-79
PESO	GR/M2	260 ± 10%	ASTM D751-79

USOS							
							
•	•	•	•	•	•	•	•

CUIDADOS						
						
•	•	•	•	•	•	•

LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS QUE DAMOS EN ESTA HOJA TÉCNICA ESTÁN BASADAS EN LAS EXPERIENCIAS Y PRUEBAS OBTENIDAS EN NUESTROS LABORATORIOS, SUGERIMOS HACER LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA OBTENER LOS RESULTADOS ADECUADOS EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL CLIENTE

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA

Calle 4, #38, Col. Rústica Xalostoc, Ecatepec, Estado de México, México, C.P. 55340
www.decosimil.com.mx